

INDUSTRIEGRUND GRAU

Grundierung auf Alkyharz-Basis für den Korrosionsschutz von Stahlteilen.

- schnelltrocknend
- mit aktivem Rostschutz
- hervorragende Haftung



Verbrauch
ca. 125 -
140 g/m²
pro Anstrich

Anwendungsgebiete:	Truna Industriegrund ist eine schnelltrocknende schadstoffarme Grundierung auf Alkyharz-Basis für den Korrosionsschutz von Stahlteilen für innen und außen.
Eigenschaften:	Hervorragende Haftung, nach kurzen Wartezeiten überlackierbar, benötigt 1 - 2 Decklackierungen mit Alkydharz Lacken- z.B. Weiß-, Bunt- oder Klarlack. Wetterbeständig im System.
Bindemittel:	Spezielle Kunstharze
Farbton:	grau (ca. RAL 7001)
Glanzgrad:	matt
Spez. Gewicht	ca. 1,45 g/cm ³
Gebindegröße:	35 kg Gebinde
Verbrauch¹:	je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,125 - 0,140 kg/m ² pro Anstrich.
Produktcode:	Farben & Lacke: BSL 20
EU-VOC-Grenzwert:	(Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 399 g/l.
Lagerung²:	1 Jahr. Kühl, jedoch Frostfrei.
Entsorgung³:	Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12
Besondere Hinweise:	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. – Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Alle früher veröffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungültig.

INDUSTRIEGRUND GRAU

Grundierung auf Alkyharz-Basis für den Korrosionsschutz von Stahlteilen

- schnelltrocknend
- mit aktivem Rostschutz
- hervorragende Haftung



Verbrauch
ca. 125 -
140 g/m²
pro Anstrich

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und frei von Schmutz, Fett, losem Rost und Walzhaut sein. Entrostungsgrad Sa 2 1/2 (Strahlentrostung) oder St 3 (Handentrostung) sollte erreicht werden. Im Normalfall genügt ein Grundanstrich mit Truna Industriegrund. Bei größerer Rauhtiefe des Untergrundes sind zwei Grundanstriche anzubringen. Die Überlackierung kann bereits nach 12 Stunden mit handelsüblichen Kunstharzlacken, Nitrolacken, Kunststofflacken und 2K-Beschichtungen erfolgen. Ein Anlösen des Truna Industriegrund verstärkt die Zwischenhaftung und beeinflusst den Anstrichaufbau nicht negativ. Eine Überbeschichtung sollte nach max. 3 Monaten erfolgen! Nicht für Feuerverzinkung geeignet.

Materialeinstellung: Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren und nach Gebrauch wieder gut verschließen. Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Rollen, Streichen (Kunststoffborstenpinsel), Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen). Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. +8°C (idealer Bereich 10 bis 25°C) relative Luftfeuchte ≤ 80 %. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) verarbeiten.

Überarbeitung/ Trockenzeit: Bei +23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

staubtrocken	griffest	überarbeitbar ¹
1 Stunde	8 Stunden	12 Stunden

¹ Decklacke, wie Nitro- und/oder 2-K-Lacke, nur nach völliger Durchtrocknung auftragen. Nach längerer Trocknung als 3 Tage ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Reinigung der Werkzeuge: Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material aufbewahren. Zum Reinigen der Arbeitsgeräte Universalverdünnung verwenden.

Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU- Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Entsorgung Mit dem Rema-System! Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 170 701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 070 799) entsorgen, nicht mit dem Hausmüll entsorgen und Reste nicht in den Ausguss oder WC leeren, sondern Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Bei gewerblicher oder industrieller Verwendung, flüssiger Rest gemäß ÖNORM S 2101, Schlüsselnummer 55512, behandeln.



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Alle früher veröffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungültig.

INDUSTRIEGRUND GRAU

Grundierung auf Alkyharz-Basis für den Korrosionsschutz von Stahlteilen

- schnelltrocknend
- mit aktivem Rostschutz
- hervorragende Haftung



Verbrauch
ca. 110 -
140 g/m²
pro Anstrich

Technische Beratung:

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnische Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.

Anmerkung:

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Alle früher veröffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungültig.