

# TRENDWEISS

Gut deckende Dispersionsfarbe für innen

- gutes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung
- frei von foggingaktiven Substanzen
- E.L.F = emissionsminimiert, lösemittelfrei und weichmacherfrei



Deckkraftklasse <b>2</b> DIN EN 13 300	Nassabriebklasse <b>3</b> DIN EN 13 300	Verbrauch ca. <b>150 ml/m<sup>2</sup></b> pro Anstrich
--	---	---

### Anwendungsgebiete:

Gut deckende Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen in Wohnräumen, Küchen, Bädern, Büros, Fabrikhallen usw. Geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton- und Porenbetonoberflächen, Faserzementplatten, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen.

### Eigenschaften:

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsarm, gut deckend, matt, diffusionsfähig, sehr ergiebig, leicht verarbeitbar, airless-spritzbar.

### Bindemittelbasis:

Kunststoffdispersion nach DIN 55947

### Pigmentbasis:

Titandioxid

### Farbton:

weiß

### Dichte:

ca. 1,5 g/ml

### Kenndaten nach DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3  
Kontrastverhalten: Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup> pro Liter  
Glanzgrad: matt  
Maximale Korngröße: Fein (<100 µm)

### Gebindegröße:

2,5 l, 5,0 l und 12,5 l Gebinde

### Verbrauch:

je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Eventuelle objektbedingte Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln.

### Abtönen:

Über Truna MIX, werksseitig bzw. mit Vollton- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis abtönbar. Abtönungen mit Volltonfarben können zum Verlust der ELF-Eigenschaft führen. Gelieferte Farbtöne sind vor der Verarbeitung auf Farbtongengenauigkeit zu überprüfen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten.

### GISCODE:

**Farben & Lacke:** BSW 20

### Deklaration Inhaltsstoffe:

Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Weitere Informationen: siehe EG DIN Sicherheitsdatenblatt).

### Gefahrenkennzeichnung:

entfällt

### VOC Gehalt:

Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt <1 g/l

### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

### Untergrenze:

Nicht auf aufgeheizte Untergründe verarbeiten.

### Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet 24 Monate haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Alle früher veröffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungültig.

# TRENDWEISS

Gut deckende Dispersionsfarbe für innen

- gutes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- E.L.F = emissionsminimiert, lösemittelfrei und weichmacherfrei



**Kennzeichnung/  
Besondere Hinweise:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Spritznebel nicht einatmen und einen für Farbspritzarbeiten zugelassenen Atemschutz anlegen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise: Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Trockenzeit:**

Bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

**Verarbeitung:**

Saugfähige Untergründe mit TRUNA Acryl Tiefgrund egalisieren. Auf kontrastreichen Untergründen einen Zwischenanstrich erstellen. Schlussanstrich nass in nass und gleichmäßig ausführen. Bei Bedarf die Konsistenz mit ca. 5% Wasser einstellen. Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

**Auftragsverfahren:**

Mit Pinsel, Farbrolle und Airlessgeräten verarbeitbar.

**Airlessauftrag:**

Düse: 0,021 - 0,023 inch  
Spritzdruck: 150 - 180 bar  
Spritzwinkel: 40° - 50°

**Reinigung der Werkzeuge:**

**Airless-Geräte:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Bitte beachten:**

Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und ggf. verdünnen und sieben. Reinigungsarbeiten am trockenen Beschichtungsfilm können die Oberfläche im Glanzgrad verändern bzw. einen leichten Abrieb verursachen. Bei dunklen Farbtönen kann mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu Kratzern (dem sogenannten Schreibeffect) führen.

**Geeignete Untergründe  
und deren Vorbereitung:**

Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, kreichenden Schichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Saugfähige Untergründe mit TRUNA Acryl Tiefgrund egalisieren.

**Bitte beachten:**

Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können jedoch nur unverbindlich beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhängig ist und meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfälle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Alle früher veröffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungültig.